

Color Service GmbH & Co. KG

Am Mittelberg 3
Karlstein/Bayern 63791
Germany

Tel.: +49(0)6188 4469 0, Fax: +49(0)6188 4469 111
Company Number: HRA 5618



URL: www.color-service.de
E-mail: info@color-service.de

Technisches

Datenblatt

Erstellt am: 07.11.2016

Letzte Änderung am: 07.11.2016

Artikel-Nr.

PE523639

MB PE BLAU UV

MB PE BLUE UV

Inhaltsstoffe

Diarylpigmente: [Nein]

Bleipigmente: [Nein]

Cadmumpigmente: [Nein]

Physiologisch unbedenklich: [Ja]

Verzugsneigung: Keine

Mindest-Haltbarkeit ab

Herstelldatum in Tagen ca.: [9999]

	Temp.- beständigkeit [°C] nach DIN53772	Lichtehtheit nach DIN53387/88	Wetterbeständigkeit nach DIN EN ISO 4892	Vortrocknungstemperatur	Vorprüfung erforderlich ? (1)
PE	280	8	4-5	80	NEIN
PP	280	8	4-5	80	NEIN
PA6	280	8	4-5	80	NEIN
PBT	280	8	4-5	80	NEIN
TPE	260	8	4-5	80	NEIN

Bemerkung:

Die angegebenen Werte beziehen sich auf die eingesetzten Farbstoffe.

Stabilisierung Polymer: ca. 10 Jahre Mitteleuropa.

Die eingesetzten Farbstoffe verhalten sich verzugsneutral.

(1) Eigene Prüfungen sind in jedem Fall erforderlich.
Die Dosierung ist abhängig vom verwendeten Rohstoff, der Formteilgeometrie und anderen Faktoren. Unsere Angaben beruhen auf dem derzeitigen Kenntnisstand. Es handelt sich nicht um zugesicherte Produkteigenschaften, sondern um Richtwerte, die systembedingt und / oder verarbeitungstechnischbedingt variieren können.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten !